

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(19) RU(11)

93037046 (13)

A

(51) МПК⁶ F42D1/20

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ
ЗНАКАМ

(12)

По данным на 02.06.2009 состояние делопроизводства: Нет данных

(21), (22) Заявка: 93037046/23,
21.07.1993(71) Заявитель(и):
Гарцуев Е.М.

(46) Опубликовано: 27.08.1995

(72) Автор(ы):
Гарцуев Е.М.

(54) СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ПАТРОНИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЙСОДЕРЖАЩИХ
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ К ЗАРЯЖАНИЮ

(57) Реферат:

Способ относится к технологии ведения буроварывных работ. Для освобождения патронов ВВ от упаковки и нарушения целостности оболочек патронов ВВ оболочки перфорируют, затем опускают в емкость с водой, выдерживают 2 - 4 мин, после чего извлекают из воды и заряжают шпуры или скважины. Одновременно при перфорации патронов в оболочке прокалывают отверстия диаметром 1,5 - 2,0 мм, расположенные рядами вдоль образующих патронов. При этом отверстия в ряду располагают на расстоянии 10 - 20 мм друг от друга, а сами ряды - равномерно по боковой поверхности.